COLORPRINT® EXTRA

SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
PVC	150 µ	nicht rückklebendes Polyester	REACH n° 1907/2006/EU

VERARBEITUNGSHINWEISE

geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
	Messer	Andruck	Geschwindigkeit	Zeit	Temperatur	Druck	Abziehen
Nylon, Polyester, beschichtete Textilien, Leder	45°	70 gf	20 cm/Sek.	15 Sek.	165°C (329°F)	Medium (2,5/3,5 Bar)	warm

→ Drucken, schneiden und überschüssiges Material entfernen
→ Wir empfehlen nach dem Bedrucken, das Material für 12 Stunden trocknen zu lassen, bevor das TTD aufgebracht wird
→ Mit Hilfe von TTD Easy den Druck vom Träger entfernen
→ Das Design auf dem Textil positionieren
→ Mit den empfohlenen Parametern übertragen
→ Das TTD Easy warm entfernen

HIGHLIGHTS
→ Lebhafte Farben
→ Übertragbar auf "schwierige" Stoffe (Nylon, TNT, Leder)

ACHTUNG: aufgrund der Vielzahl an Tinten und Druckern, empfehlen wir einen Test vor Produktionsbeginn

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

Wäsche	Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	Lagerungs-dauer	Lagerungs-temperatur	Lagerung	Ausrichtung
Max 40°C, auf Links	NEIN	NEIN	NEIN	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

→ Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
→ Beachten Sie die Textilpflegehinweise
→ Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellsteVersion dieses Dokumentes auf www.siser.com
Für eventuelle Rückfragen ,kontaktieren Sie uns bitte unter: info@siser.it

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246