

# EasyColor™

Direct to Vinyl (DTV™)

## SPECIFICHE

Composizione	Spessore Medio	Supporto	Certificazioni
PU	100 micron	non adesivo	

## ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Tessuti di destinazione	IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE			IMPOSTAZIONI DI TRASFERIMENTO			
	Lama	Pressione	Velocità	Tempo	Temperatura	Pressione	Stacco
cotone, poliestere, misto cotone/poliestere, elasthan Non trattati o tinti con inchiostri sublimatici	45°	50 gf	20 cm/sec	15" secondi	155°C (311°F)	media (2,5/3,5 bar)	a caldo

- Stampare, tagliare e spellicolare il materiale in eccesso
  - Rimuovere la stampa dal supporto a mano o con l'ausilio del TTD Advanced
  - Senza TTD: preriscaldare la piastra per 5" a 155°C, posizionare la decorazione sul tessuto e coprire con carta forno
  - Con TTD: applicare seguendo i parametri consigliati
  - Rimuovere il TTD / carta forno a caldo
- Per CRAFT:
- Attendere 5 minuti per la completa asciugatura della stampa
  - Impostazioni Juliet: lama 45°, forza 6, velocità 10
  - Impostazioni Silhouette: lama 3, forza 3, velocità 8 - Impostazioni Cricut: Everyday iron on
  - Ferro da stiro: impostazione "SILK", coprire con carta forno e stirare 90" per ogni sezione

### VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Le immagini singole non necessitano di application tape. Stampabile con la maggior parte delle macchine ink-jet
- Possibilità di ottenere una finitura opaca o lucida, utilizzando carta forno o carta siliconata
- Molto facile da spellicolare

**!** \*Visto l'elevato numero di stampanti inkjet ed inchiostri, in caso di applicazione su indumenti in 100% cotone bianchi o chiari, si raccomanda di eseguire un ciclo di lavaggio a 40°C di almeno 60 minuti (non a rovescio) prima di indossare l'indumento. E si raccomanda di effettuare un test di trasferimento, prima di passare alla produzione in serie.  
**!** Per risultati ottimali con stampanti a getto d'inchiostro, consigliamo Canon, HP e Brother. Per altri marchi, inviare un'e-mail a [info@siser.it](mailto:info@siser.it) per ottenere indicazioni sulle impostazioni di stampa.

## CONSIGLI DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO

*Lavaggio	Stiro	Asciugatrice	Lavaggio a secco	Durata stoccaggio	Temperatura stoccaggio	Condizioni di stoccaggio	Posizione di stoccaggio
fino a 40°C	SI (a capo rovescio)	SI (ciclo sintetici)	NO	Fino a 2 anni	da 18°C a 26°C	lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole	Verticale

- Attendere 24h dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio
- Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo
- Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi

**!** Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su [www.siser.com](http://www.siser.com)  
 Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.

