Hi-5 PRINT MATT/VIVID

SPECIFICHE

Composizione	Spessore Medio	Supporto	Certificazioni
PU	85 microns	Poliestere non adesivo	OEKO TEX® STANDARD 100 1400240.0 CENTROCOT REACH compliant VEGANOK AZIENDA N. 1004

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Tessuti di destinazione	IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE			IMPOSTAZIONI DI TRASFERIMENTO			
	Lama	Pressione	Velocità	Tempo	Temperatura	Pressione	Stacco
cotone, poliestere, misto cotone/ poliestere, elastan	45°	50 gf	25 cm/sec	5 secondi	120/150°C (248/302°F)	Alta (>3,5 bar)	caldo

- → **Stampare,Tagliare e spellicolare il materiale in eccesso**
- → **Rimuovere la stampa dal supporto con l'ausilio del TTD Easy**
- → **Posizionare la decorazione sul tessuto**
- → **Applicare seguendo i parametri consigliati**
- → **Rimuovere il TTD a caldo**

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- → **Spessore ridotto**
- → **Adatto a tessuti tecnici**
- → **Temperatura di applicazione ridotti**

NOTE: Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie.

CONSIGLI DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO

Lavaggio	Stiro	Asciugatrice	Lavaggio a secco	Durata stoccaggio	Temperatura stoccaggio	Condizioni di stoccaggio	Posizione di stoccaggio
lavaggio fino a 60°C, (a capo rovescio)	SI (a capo rovescio)	SI (ciclo sintetici)	NO	Fino a 2 anni	da 18°C a 26°C	lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole	Verticale

- → **Attendere 24h dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio**
- → **Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo**
- → **Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi**

Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su www.siser.com
Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
www.tuv.com ID 9105027958